

Ficha técnica
UNILIN FLOORING
Clix Floor

Edición	02.2014	Método	Parametros	Exigencias según la norma	Valores
Características generales					7,0 mm 190 mm 1200 mm 8 1,8240 m ² /paquete Uniclic
Grosor					7,0 mm
Anchura					190 mm
Longitud					1200 mm
Lamas por paquete					8
m ² por paquete					1,8240 m ² /paquete
Conexión					Uniclic
Clase de uso	EN 13329				Clase 21,22,23 & 31,32
CE	EN 14041	notified body		0380-1161	DOP: CI 0501
PEFC					
Garantía		uso doméstico uso comercial		Condiciones de la garantía en cada paquete	10 año sobre pedido
Taber - resistencia al desgaste	EN 13329			>=4000	>=4000
Clase de resistencia	EN 13329			AC4	AC4
Hinchazón	EN 13329	después 24h de inmersión a 20°C		18%	18 %
Aspecto general del suelo colocado	EN 13329	diferencias de altura juntas abiertas efecto teja a lo largo efecto teja a lo ancho		<=0,15mm <=0,20mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%
Clase de impacto	EN 13329			IC2	IC2
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25			Carga >= 3.0 N	5.0 N
Resistencia a las manchas	EN 13329	grupo 1,2 grupo 3		clase 5 clase 4	clase 5 clase 5
Resistencia a la luz UV	EN 13329	Referencia azul		clase 6	> 6
Cigarillos encendidos	EN 438-2, 30			clase 4	clase 4
Desplazamiento patas de muebles	EN 424	pie 0,1mm/32kg pie 3mm/100 kg pie 2mm/100 kg			sin cambio sin cambio sin cambio
Sillas de oficina de ruedas	EN 13329	25000 cycles		Type W(EN 12529)	sin cambio
Variación dimensional	ISO 24339	variación longitud y latitud			<=0,10%
Resistencia anti-deslizante	EN13893				DS
Emisión formol	EN 717				E1 <0,02 ppm
Resistencia térmica	ISO 8302				0,051 m ² .°K/W
Suelo radiante		con subsuelo adecuado		Pida información específica	OK
Clasificación al fuego	EN 14041				C _{fl} - s ₁

UNILIN Flooring bvba - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België

E-mail: technical.service@unilin.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39